

Měření kapacity závěrně pólované diody 1N5819

Vzorek	1	2	3	4	5	6
Ur	C	C	C	C	C	C
[V]	[pF]	[pF]	[pF]	[pF]	[pF]	[pF]
0	140	142	134	146	141	130
1	83,1	88	79,9	89,2	84,9	76,4
2	64,4	66	61,4	66,8	64	60,7
3	54,3	55	51,9	56,5	53,6	52,1
4	48,2	48,7	45,8	49,5	47,8	46,7
5	44,1	44	41,3	45,1	43	42,5
6	40,9	40,5	38,3	41,8	39,7	39,6
7	38,3	37,9	35,8	39	37,2	37,3
8	36,3	35,7	33,7	36,7	35,1	35,1
9	34,5	33,8	31,9	35	33,3	33,5
10	33,1	32,2	30,5	33,5	31,8	32,1
11	31,8	31	29,2	32,1	30,5	30,9
12	30,7	29,8	28,2	30,9	29,4	29,8

Diody byly z jedné várky

